

ChronoThane™ T 93A-B40

TPU-Polyester	الفئة	AdvanSource .Biomaterials Corp	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألثة

وصف المنتج

ChronoThane T هي عائلة من اللدائن المطاطية من البولي يوريثين تعتمد على الأثير الأليفاتية. تتميز هذه المواد المتوافقة حيويًا بخصائص مثل معامل الاحتكاك المنخفض، والمواد القابلة للاستخلاص المنخفضة، والاستقرار الأبعاد، ومقاومة الصدمات العالية، وقوة التمزق الممتازة. يمكن تصميم ChronoThane T لتلبية نطاقات مؤشر تدفق الذوبان المحددة لتناسب عمليات التصنيع أو البثق الخاصة بك. تتوفر هذه المواد بصلابة تتراوح من Shore A 75 إلى Shore D 75. تقوم AdvanSource Biomaterials بتصنيع وتصنيع مواد طبية توفر القدرة على تصميم الخصائص الفيزيائية والميكانيكية لدعم وتعزيز تصميم المنتج النهائي الخاص بك. يمكن لهذه الخصائص الميكانيكية، الحاسمة لتصميم وتطوير الأجهزة الطبية، أن تشمل على مجموعة واسعة من الخصائص الفيزيائية والكيميائية مع الحفاظ على الخصائص الأساسية مثل المتانة الحيوية والتوافق الحيوي. في معظم المواد، يمكن إضافة خصائص متخصصة مثل إضافة عوامل التلوين أو الخصائص المضادة للميكروبات (حيثما ينطبق ذلك) إلى البوليمر لتوفير مادة متجانسة والحد من خطوات المعالجة الثانوية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أيضاً دمج عوامل التباين الإشعاعي في التركيبة لتوفير تحسينات إضافية للمنتج وقد تحتوي على ما يصل إلى 40% بالوزن، من عامل التباين الإشعاعي مما يسمح بخيارات رؤية متفاوتة النطاق. مع مجموعة متزايدة من العمليات الثانوية بما في ذلك تطوير الحلول المخصصة، وقدرات طلاء النماذج الأولية، وخدمات إدارة المشاريع، يساعد فريق ASB الخبير من الكيميائيين والعلماء والمهندسين والمتخصصين في هذا المجال في كل مرحلة من مراحل مشاريع العملاء، بدءاً من بدء الفكرة وحتى التصنيع على نطاق واسع.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	أليفاتي	الميزات
-	-	متوافق حيويًا	
-	-	ثبات أبعاد جيد	
-	-	قابلية معالجة جيدة	
-	-	مقاومة تمزق جيدة	
-	-	مقاومة عالية للصدمات	
-	-	مواد قابلة للاستخلاص منخفضة	
-	-	احتكاك منخفض	
-	-	لا توجد مكونات مشتقة من الحيوانات	
-	-	ISO 10993 الجزء 5	تصنيفات الوكالة
-	-	USP الفئة VI	
-	-	Pellets	الأشكال
-	-	بثق	طريقة المعالجة
-	-	قابلة بالحقن	

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1238	-	g/10 min 2.0-26	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)
ASTM D570	-	% 1.0-1.2	امتصاص الماء
ASTM D2240	-	93	صلابة الديورومتر

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D638	-	-	قوة الشد
-	psi 6497.7 - 4003.05	MPa 27.6-44.8	
-	psi 1399.62 - 1099.39	MPa 7.58-9.65	
-	psi 1798.47 - 1399.62	MPa 9.65-12.4	
-	psi 2306.1 - 2001.52	MPa 13.8-15.9	
-	psi 3103.81 - 2697.71	MPa 18.6-21.4	
ASTM D638	-	% 400-600	استطالة الشد

معلومات المعالجة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	F° 199.94 - 159.98	C° 71.1-93.3	درجة حرارة التجفيف
-	-	hr 3.0-4.0	وقت التجفيف
-	F° 40.0-	C° 40.0-	نقطة الندى
-	-	% 0.050	الحد الأقصى المقترح للرطوبة

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.