Tuftec™ P1500

المصنع	AKelastomers	**الفئة**	SBBS
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

على غرار جميع الدرجات في سلسلة Tuftec™ P، فإن Tuftec™ P1500 هو نوع جديد من البوليمر، يسمى SBBS، يتم إنتاجه عن طريق الهدرجة الانتقائية في المواقع المناسبة على السلسلة الجزيئية من اللدائن الحرارية الاستيرينيكية (ستيرين/بوتادين/ستيرين؛ SBS). ونتيجة لذلك، فهو متميز بطبيعته في الخواص الحرارية، ومتفوق في قابلية المعالجة والخواص ذات درجة الحرارة المنخفضة على بوليمرات SEBS من سلسلة Tuftec™ H المشابهة هيكليًا. تم تصميم Tuftec™ P1500 خصيصًا للمواد اللاصقة الذائبة الساخنة منخفضة اللزوجة، مع خصائص تدفق جيدة وتوازن عالي المستوى في الخصائص. في المقام الأول للمواد اللاصقة الذائبة الساخنة منخفضة اللزوجة. متفوق على SBS في الثبات الحراري. تباين منخفض في اللزوجة وتغير في اللون. متوافق مع مجموعة كاملة من المواد اللاصقة، مما يتيح نطاقًا أوسع وحرية في اختيار المكونات المشاركة والتركيبات مقارنة بـ SBS أو SEBS.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	تدفق جيد	-	-
	قابلية معالجة جيدة	-	-
	ثبات حراري جيد	-	-
	لزوجة منخفضة	-	-
الاستخدامات	مواد لاصقة	-	-
	تطبيقات درجة حرارة منخفضة	-	-
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.940 g/cm³	-	ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	4.0 g/10 min	-	ISO 1133
صلابة شور	69	-	ISO 7619

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	2.10 MPa 3.30 MPa	304.58 psi 478.63 psi	ISO 37 ISO 37
استطالة الشد	780 %	-	ISO 37

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
نسبة الستايرين/المطاط	30/70	-	Internal Method

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.