

## Asaflex™ 815

SBS	الفئة	AKelastomers	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

## وصف المنتج

درجة الصفائح. ممزوجة بـ \*SC، للصفائح الشفافة للغاية. يتم توفيره في شكل حبيبات. ممزوجة بـ \*SC للعبوات الفقاعية الشفافة والصفائح الأخرى، مع GPPS لأكواب الحلوى المجمدة والحاويات الأخرى، ومع GPPS/Tufprene™ للحصول على صفائح PS لحاويات الطعام والتطبيقات الأخرى. \* كوبوليمر ستيرين من PS Japan Corp. مشابه لـ Asaflex™ 815 في معامل الانكسار، مما يؤدي إلى خلطات توفر شفافية صفائح أعلى بكثير من تلك التي يمكن تحقيقها مع أي GPPS (بوليسترين للأغراض العامة).

## المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	بوليمر مشترك	الميزات
-	-	شفافية عالية	
-	-	حاويات الطعام	الاستخدامات
-	-	ورقة	
-	-	شفاف/شبه شفاف	المظهر
-	-	Pellets	الأشكال

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 1183	-	g/cm <sup>3</sup> 1.02	الكثافة
ISO 1133	-	g/10 min 6.0	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)
-	-	% 0.20-0.80	انكماش القالب
ISO 62	-	% 0.10	امتصاص الماء
ISO 2039-2	-	55	صلابة روكويل
ISO 868	-	71	صلابة شور

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 527-2/5	psi 3916.03	MPa 27.0	إجهاد الشد
ISO 527-2/5	-	% 200	انفعال الشد
ISO 178	psi 174045.6	MPa 1200	معامل الانحناء
ISO 178	psi 5366.41	MPa 37.0	إجهاد الانحناء
ISO 179	ft·lb/in <sup>2</sup> 0.9516	kJ/m <sup>2</sup> 2.0	قوة صدمة شاربي المحززة
ISO 179	ft·lb/in <sup>2</sup> 47.58	kJ/m <sup>2</sup> 100	قوة صدمة شاربي غير المحززة

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 75-2/A	F° 134.6	C° 57.0	درجة حرارة انحراف الحرارة
ISO 306/A50	F° 179.6	C° 82.0	درجة حرارة تليين فيكات

الخواص البصرية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 3537			

الخواص البصرية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
	-	% 90.0	النفذية
ISO 3537	-	% 0.50	الضبابية (Haze)

## Shanghai Susheng Import & شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد Export Co., Ltd والتصدير المحدودة

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian : العنوان / Address  
District, Shanghai 201400, P.R.China

Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ) / Contact  
المسؤول:

sales@su-jiao.com : البريد / Email

www.polymersdata.com : الموقع / Website

86-134-2475-5533+ : الجوال / Mobile

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.