

## Asaflex™ 825

SBS	الفئة	AKelastomers	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألثة

## وصف المنتج

درجة قولية الحقن والنفخ. للمنتجات الشفافة ذات قوة الصدمة الفائقة. ممزوجة بـ GPPS (بوليسترين للأغراض العامة) أو SC\*، للأغشية ذات الثبات الحراري الجيد. القدرة على منتجات بثق المقاطع الجانبية. يتم توفيره في شكل حبيبات. أعطية مستحضرات التجميل، والسلع القرطاسية، والسلع الاستهلاكية الأخرى. ممزوجة بـ GPPS لأغشية PSP\* المصفحة وقضبان مجلة IC، ومع SC\* للأغشية القابلة للانكماش. \* كوبوليمر ستيرين من PS Japan Corp. مشابه لـ Asaflex™ 825 في معامل الانكسار، مما يؤدي إلى خلطات توفر شفافية صفائح أعلى بكثير من تلك التي يمكن تحقيقها مع أي GPPS.

## المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	بوليمر مشترك	الميزات
-	-	ثبات حراري جيد	
-	-	شفافية عالية	
-	-	مقاومة عالية للصدمات	
-	-	تطبيقات المستهلك	الاستخدامات
-	-	تغليف مستحضرات التجميل	
-	-	فيلم	
-	-	Laminates	
-	-	مظاهر	
-	-	Stationary Supplies	
-	-	معدات الرياضات المائية	

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	شفاق/شبه شفاق	المظهر
-	-	Pellets	الأشكال
-	-	قولية النفخ	طريقة المعالجة
-	-	قولية بالحقن	
-	-	بثق المظهر	

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 1183	-	g/cm <sup>3</sup> 1.02	الكثافة
ISO 1133	-	g/10 min 6.0	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)
-	-	% 0.20-0.80	انكماش القالب
ISO 62	-	% 0.10	امتصاص الماء
ISO 2039-2	-	55	صلابة روكويل
ISO 868	-	71	صلابة شور

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 527-2/5	psi 3916.03	MPa 27.0	إجهاد الشد
ISO 527-2/5	-	% 200	انفعال الشد
ISO 178	psi 174045.6	MPa 1200	معامل الانحناء
ISO 178	psi 5366.41	MPa 37.0	إجهاد الانحناء
ISO 179	ft·lb/in <sup>2</sup> 0.9516	kJ/m <sup>2</sup> 2.0	قوة صدمة شاربي المحززة
ISO 179	ft·lb/in <sup>2</sup> 47.58	kJ/m <sup>2</sup> 100	قوة صدمة شاربي غير المحززة

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 75-2/A	F° 134.6	C° 57.0	درجة حرارة انحراف الحرارة
ISO 306/A50	F° 179.6	C° 82.0	درجة حرارة تليين فيكات

الخواص البصرية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 3537	-	% 90.0	النفذية
ISO 3537	-	% 0.50	الضبابية (Haze)

## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China : العنوان / Address

Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ) / Contact  
المسؤول:

sales@su-jiao.com : البريد / Email

www.polymersdata.com : الموقع / Website

86-134-2475-5533+ : الجوال / Mobile

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.