

## Asaprene™ T-436

SBS	الفئة	AKelastomers	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

## وصف المنتج

مصمم للمواد الحساسة للضغط والمواد اللاصقة الأخرى، مع لزوجة محلولة أقل من Asaprene™ T-420. يتم توفيره في شكل فتات.

## المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	التصاق جيد	الميزات
-	-	لزوجة منخفضة	
-	-	مواد لاصقة	الاستخدامات
-	-	مانعات التسرب	
-	-	فتات	الأشكال

## الخواص الفيزيائية

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 1183	-	g/cm <sup>3</sup> 0.940	الكثافة

معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 1133	-	-	
-	-	g/10 min 1.1	
-	-	g/10 min 6.0	
Internal Method	-	% 70	محتوى البيوتادين
Internal Method	-	% 30	محتوى الستايرين
Internal Method	-	Pa·s 1.00	اللزوجة
ISO 7619	-	70	صلابة شور

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 37	psi 290.08	MPa 2.00	إجهاد الشد
ISO 37	psi 2030.53	MPa 14.0	
ISO 37	-	% 1200	استطالة الشد

## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.