

Asaprene™ T-438

SBS	الفئة	AKelastomers	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

تم تطويره خصيصًا لخصائص وأداء فائقين في المواد الحساسة للضغط والمواد اللاصقة الأخرى، ويتميز بمعالجة جيدة من خلال اللزوجة المنخفضة ومستوى عالٍ من الخصائص المتوازنة. يتم توفيره في شكل حبيبات.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	مرونة جيدة	الميزات
-	-	قابلية معالجة جيدة	
-	-	لزوجة منخفضة	
-	-	مواد لاصقة	الاستخدامات
-	-	Pellets	الأشكال

الخواص الفيزيائية

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 1183	-	g/cm ³ 0.940	الكثافة
ISO 1133	-	g/10 min 25	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
Internal Method	-	% 35/65	ستايرين/بيوتادين
Internal Method	-	-	اللزوجة
-	cP 48.0	mPa·s 48	
-	cP 470.0	mPa·s 470	
ISO 7619	-	80	صلابة شور

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 37	psi 435.11	MPa 3.00	إجهاد الشد
ISO 37	psi 725.19	MPa 5.00	
ISO 37	-	% 1200	استطالة الشد

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China / العنوان / Address

Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ) / Contact
المسؤول:

sales@su-jiao.com / البريد / Email

www.polymersdata.com / الموقع / Website

86-134-2475-5533+ / الجوال / Mobile

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.