

# Asaprene™ T-439

|                      |        |              |                 |
|----------------------|--------|--------------|-----------------|
| SBS                  | الفئة  | AKelastomers | المصنع          |
| متوفر - جاهز للتصدير | الحالة | -            | المادة المألوفة |

## وصف المنتج

Asaprene™ T-439 عبارة عن مادة كوبوليمر كتلة ستايرين بوتادين ستايرين (SBS). وهي متوفرة في آسيا والمحيط الهادئ أو أوروبا. السمة الأساسية لـ Asaprene™ T-439: تدفق عالي. التطبيق النموذجي لـ Asaprene™ T-439: المواد اللاصقة / الأشرطة

## المواصفات الفنية

| معلومات عامة |                    |               |             |
|--------------|--------------------|---------------|-------------|
| الاختبار     | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية     |
| -            | -                  | تدفق عالي     | الميزات     |
| -            | -                  | مواد لاصقة    | الاستخدامات |
| -            | -                  | Pellets       | الأشكال     |

## الخواص الفيزيائية

| الاختبار        | النظام الإمبراطوري | النظام المتري           | الخاصية          |
|-----------------|--------------------|-------------------------|------------------|
| ISO 1183        | -                  | g/cm <sup>3</sup> 0.950 | الكثافة          |
| Internal Method | -                  | % 45/55                 | ستايرين/بيوتادين |

## اللزوجة

| الخواص الفيزيائية |                    |               |           |
|-------------------|--------------------|---------------|-----------|
| الاختبار          | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية   |
| Internal Method   | -                  | -             | -         |
| -                 | cP 25.0            | mPa·s 25      | -         |
| -                 | cP 170.0           | mPa·s 170     | -         |
| ISO 7619          | -                  | 83            | صلابة شور |

| الخواص الميكانيكية |                    |               |              |
|--------------------|--------------------|---------------|--------------|
| الاختبار           | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية      |
| ISO 37             | psi 580.15         | MPa 4.00      | إجهاد الشد   |
| ISO 37             | psi 870.23         | MPa 6.00      |              |
| ISO 37             | -                  | % 880         | استطالة الشد |

## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.