Tufprene™ 125

المصنع	AKelastomers	**الفئة**	SBS
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

ستيرين / بوتادين كوبوليمر كتلة مع توافق راتنجات ستيرين محسّن لقوة تأثير متزايدة. سيولة عالية. يتم توفيره في شكل حبيبات. التطبيقات: مُعدِّل راتنجات ستيرين ، مما يضفي قوة تأثير متزايدة ، بشكل أساسي لحاويات الطعام.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	بوليمر مشترك متشابك تدفق عالي مقاومة عالية للصدمات	- - -	- - -
الاستخدامات	حاويات الطعام	-	-
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.950 g/cm³	-	ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)			

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
		-	ISO 1133
	g/10 min 4.5	-	-
	g/10 min 20	-	-
ستايرين/بيوتادين	40/60	-	Internal Method
اللزوجة	mPa·s 570	cP 570.0	Internal Method
صلابة شور	88	-	ISO 7619

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	MPa 4.30	psi 623.66	ISO 37
	MPa 20.0	psi 2900.76	ISO 37
استطالة الشد	% 800	-	ISO 37

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.