Tufprene™ 126S

المصنع	AKelastomers	**الفئة**	SBS
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

بوليمر كتلة ستايرين/بوتادين مع توافق محسّن لراتنجات الستايرين لزيادة قوة التأثير. خاصية ممتازة مضادة للالتصاق. توصيل مرن للحاويات متاح. يتم توفيره في شكل حبيبات. مُعدِّل لراتنجات الستايرين، مما يضفي قوة تأثير متزايدة، بشكل أساسي لحاويات الطعام.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد للالتصاق	-	-
الميزات	مقاومة الالتصاق بوليمر مشترك متشابك مقاومة عالية للصدمات	- - -	- - -
الاستخدامات	حاويات الطعام	-	-
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.950 g/cm³	-	ISO 1183

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)		-	ISO 1133
	4.5 g/10 min	-	-
	20 g/10 min	-	-
ستايرين/بيوتادين	40/60	-	Internal Method
اللزوجة	440 mPa·s	440.0 cP	Internal Method
صلابة شور	91	-	ISO 868

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	4.50 MPa	652.67 psi	ISO 37
	25.0 MPa	3625.95 psi	ISO 37
استطالة الشد	790 %	-	ISO 37

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.