Tufprene™ A

المصنع	AKelastomers	**الفئة**	SBS
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

الدرجة الأساسية في المجموعة الواسعة من بوليمرات كتلة الستايرين-بوتادين من Asahi Kasei. لدن بالحرارة ستايريني يتميز بمرونة فائقة، وتوافق راتنجات الستايرين، وقابلية التشكيل، وأداء لاصق، وخصائص مزيج الأسفلت. يتم توفيره في شكل حبيبات. التطبيقات: مُعدِّل لراتنجات الستايرين، مما يضفي قوة تأثير متزايدة، لحاويات الطعام. يستخدم أيضًا كمكون للمواد اللاصقة والمواد المانعة للتسرب، وكمعدل للأسفلت لتقليل حساسية درجة الحرارة وزيادة القوة التماسكية والالتصاقية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	بوليمر مشترك متشابك التصاق جيد مقاومة جيدة للصدمات قابلية تشكيل جيدة مرونة عالية	- - - - -	- - - - -
الاستخدامات	مواد لاصقة تعديل الأسفلت حاويات الطعام مانعات التسرب	- - - -	- - - -
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.950 g/cm³	-	ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)		-	ISO 1133
	2.6 g/10 min	-	-
	13 g/10 min	-	-
ستايرين/بيوتادين	40/60	-	Internal Method
اللزوجة	650 mPa·s	650.0 cP	Internal Method
صلابة شور	85	-	ISO 7619

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	2.50 MPa	362.6 psi	ISO 37
	14.0 MPa	2030.53 psi	ISO 37
استطالة الشد	1100 %	-	ISO 37

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.