Tuftec™ H1041

المصنع	AKelastomers	**الفئة**	SEBS
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

وزن جزيئي منخفض نسبيًا وبالتالي قابلية معالجة وتدفق عالية، جنبًا إلى جنب مع توازن فائق للقوة الميكانيكية كلدائن ومطيلية. مُعدِّل لراتنجات الأوليفين والستايرين، لقوة تأثير عالية. عامل توافق. مكون للمواد اللاصقة والمواد المانعة للتسرب. بوليمر أساسي لمركبات قولبة SEBS.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	تدفق جيد	-	-
	قابلية معالجة جيدة	-	-
	استطالة عالية	-	-
	مقاومة عالية للصدمات	-	-
	وزن جزيئي منخفض	-	-
الاستخدامات	مواد لاصقة	-	-
	الخلط	-	-
	مانعات التسرب	-	-
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.910 g/cm³	-	ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	5.0 g/10 min	-	ISO 1133
صلابة شور	84	-	ISO 7619

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	3.40 MPa 21.6 MPa	493.13 psi 3132.82 psi	ISO 37 ISO 37
استطالة الشد	650 %	-	ISO 37

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
نسبة الستايرين/المطاط	30/70	-	Internal Method

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.