Tuftec™ H1052

المصنع	AKelastomers	**الفئة**	SEBS
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

بوليمر منخفض نسبيًا في محتوى الستايرين وبالتالي فهو يتميز بمرونة عالية وقابلية للتدفق والمعالجة. فعال للغاية في إضفاء هذه الخصائص على راتنجات الأوليفين والستايرين. يتم توفيره في شكل حبيبات. التطبيقات: مُعدِّل لراتنجات الأوليفين والستايرين، لقوة تأثير عالية. عامل توافق. أغشية مرنة، ومكون للمواد اللاصقة والمواد المانعة للتسرب. بوليمر أساسي لمركبات SEBS.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مرونة جيدة قابلية معالجة جيدة تدفق عالي مقاومة عالية للصدمات	- - - -	- - - -
الاستخدامات	مواد لاصقة فيلم مانعات التسرب	- - -	- - -
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.890 g/cm³	-	ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	13 g/10 min	-	ISO 1133
ستايرين/بيوتادين	20/80 %wt	-	-
صلابة شور	67	-	ISO 868

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	2.50 MPa 11.8 MPa	362.6 psi 1711.45 psi	ISO 37 ISO 37
استطالة الشد	700 %	-	ISO 37

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.