Tuftec™ H1121

المصنع	AKelastomers	**الفئة**	SEBS
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

مصمم خصيصًا كمعدل ومادة ربط لمادة البولي بروبيلين (PP). تشتت فائق النعومة في PP، نظرًا للتوافق المتميز، مما يتيح إنتاج صفائح وأفلام شفافة بمرونة ممتازة ومقاومة للضباب أو التبييض تحت الانحناء أو الطي. يتم توفيره في شكل حبيبات. بديل ممتاز لمادة PVC، نظرًا للمزيج الفريد من الشفافية والمرونة في مزيج PP/H1221. تغليف الملابس الشفاف وحقائب الحمل. المجلدات والألعاب، التي تم تمكينها بفضل المرونة وعدم وجود ضباب وتبييض عند الطيات والانحناءات. ملمس سطح ناعم ومريح، مما يتيح أفلام مرنة ممتازة لبطانات الحقائب، والأغطية المشمعة، واللوحات الإعلانية، والمنتجات الأخرى. مادة ربط. بوليمر أساسي لمركبات قولبة SEBS. مكون المواد اللاصقة والمواد المانعة للتسرب.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مرونة جيدة	-	-
	تشطيب سطح جيد	-	-
	شفافية عالية	-	-
	ناعم	-	-
الاستخدامات	مواد لاصقة	-	-
	أكياس	-	-
	فيلم	-	-
	التعبئة والتغليف	-	-
	مانعات التسرب	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	Stationary Supplies ألعاب	- -	- -
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد		-	ISO 527-2/50
	MPa 23.0	psi 3335.87	-
	MPa 28.0	psi 4061.06	-
		-	ISO 527-3
	MPa 5.00	psi 725.19	-
	MPa 5.00	psi 725.19	-
	MPa 13.0	psi 1885.49	-
	MPa 13.0	psi 1885.49	-
انفعال الشد	% 530	-	ISO 527-2/50
معامل الانحناء	MPa 710	psi 102976.98	ISO 178
معامل الشد		-	ISO 527-3/2
	MPa 340	psi 49312.92	-
	MPa 380	psi 55114.44	-
استطالة الشد		-	ISO 527-3
	% 70	-	-
	% 71	-	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الهشاشة	C° 21.4-	F° 6.52-	ASTM D746

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
النفاذية	% 92.4	-	ASTM D1003
الضبابية (Haze)	% 4.2	-	ASTM D1003

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الابيضاض	% 3.2	-	Internal Method

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.