Tuftec™ H1141

المصنع	AKelastomers	**الفئة**	SEBS
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

هيكل بوليمر ثنائي / ثلاثي الكتلة تم الحصول عليه بتقنية اقتران متقدمة ؛ يوفر الكتلة الثنائية تدفقًا جيدًا ، وتوفر الكتلة الثلاثية توازنًا فائقًا لخصائص الأداء. يتم توفيره في شكل حبيبات. مُعدِّل راتنجات الأوليفينات ، لقوة تأثير عالية. عامل توافق. مكون المواد اللاصقة والمواد المانعة للتسرب.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	تدفق عالي مقاومة عالية للصدمات	- -	- -
الاستخدامات	مواد لاصقة مانعات التسرب	- -	- -
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.910 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)			

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
		-	ASTM D1238
	22 min g/10	-	-
	140 min g/10	-	-
صلابة الديورومتر	84	-	JIS K6253

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	2.80 MPa	406.11 psi	JIS K6251
قوة الشد	2.70 MPa	391.6 psi	JIS K6251
استطالة الشد	520 %	-	JIS K6251

التقادم

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التغير في إجهاد الشد	0.0 %	-	ISO 188
التغير في انفعال الشد عند الكسر	-3.0 %	-	ISO 188

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.