Tuftec™ H1221

المصنع	AKelastomers	**الفئة**	SEBS
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

مصمم خصيصًا كمعدل ومادة ربط لمادة البولي بروبيلين (PP). تشتت فائق النعومة في PP، نظرًا للتوافق المتميز، مما يتيح إنتاج صفائح وأفلام شفافة بمرونة ممتازة ومقاومة للضباب أو التبييض تحت الانحناء أو الطي. يتم توفيره في شكل حبيبات. التطبيقات: بديل ممتاز لمادة PVC، نظرًا للمزيج الفريد من الشفافية والمرونة في مزيج PP/H1221. تغليف الملابس الشفاف وحقائب الحمل. المجلدات والألعاب، التي تم تمكينها بفضل المرونة وعدم وجود ضباب وتبييض عند الطيات والانحناءات. ملمس سطح ناعم ومريح، مما يتيح أفلام مرنة ممتازة لبطانات الحقائب، والأغطية المشمعة، واللوحات الإعلانية، والمنتجات الأخرى. مادة ربط. بوليمر أساسي لمركبات قولبة SEBS. مكون المواد اللاصقة والمواد المانعة للتسرب.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مرونة جيدة	-	-
	شفافية عالية	-	-
	ناعم	-	-
	مقاوم لتبييض الإجهاد	-	-
الاستخدامات	مواد لاصقة	-	-
	أكياس	-	-
	أحذية	-	-
	تبطين	-	-
	مانعات التسرب	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	ورقة ألعاب	- -	- -
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	بثق قولبة بالحقن	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.890 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	4.5 g/10 min	-	ASTM D1238
صلابة الديورومتر	42	-	JIS K6253

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد		-	ISO 527-2/50
	23.0 MPa	3335.87 psi	-
	28.0 MPa	4061.06 psi	-
		-	ISO 527-3
	5.00 MPa	725.19 psi	-
	5.00 MPa	725.19 psi	-
	13.0 MPa	1885.49 psi	-
	13.0 MPa	1885.49 psi	-
انفعال الشد	530 %	-	ISO 527-2/50
معامل الانحناء	710 MPa	102976.98 psi	ISO 178
معامل الشد		-	ISO 527-3
	340 MPa	49312.92 psi	-
	380 MPa	55114.44 psi	-
استطالة الشد			

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
		-	ISO 527-3
	% 70	-	-
	% 71	-	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الهشاشة	C° 21.4-	F° 6.52-	ASTM D746

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
النفاذية	% 92.4	-	JIS K7105
الضبابية (Haze)	% 4.2	-	JIS K7105

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الابيضاض	% 3.2	-	Internal Method

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.