# Tuftec™ H1517

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | AKelastomers | **الفئة** | SEBS |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

Tuftec™ H1517 عبارة عن مادة كوبوليمر كتلة ستيرين إيثيلين بوتيلين ستيرين (SEBS). وهي متوفرة في آسيا والمحيط الهادئ أو أوروبا.

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الأشكال** | Pellets | - | - |

### الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الكثافة** | 0.930 g/cm³ | - | ISO 1183 |
| **معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)** | 5.0 g/10 min | - | ISO 1133 |
| **صلابة شور** | 92 | - | ISO 7619 |

## الخواص الميكانيكية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **إجهاد الشد** | MPa 7.60<br>MPa 16.0 | psi 1102.29<br>psi 2320.61 | ISO 37<br>ISO 37 |
| **استطالة الشد** | % 780 | - | ISO 37 |

## أخرى

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **نسبة الستايرين/المطاط** | 43/57 | - | Internal Method |


**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533



تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.