Tuftec™ M1913

المصنع	AKelastomers	**الفئة**	SEBS
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

بوليمر ذو سلسلة جزيئية تحمل مجموعات وظيفية شديدة التفاعل، مما يضفي قوة ميكانيكية عالية دون إعاقة قابلية التدفق. محتوى مجموعة وظيفية عالي الكمية، مما يتيح تعديلًا فعالًا للبلاستيك الهندسي وزيادة الالتصاق بالمعادن والمواد البلاستيكية الأخرى بكمية صغيرة من إضافة M1913. يتم توفيره في شكل حبيبات. التطبيقات: تعديل البولي أميدات (PA) والبلاستيك الهندسي الآخر، للحصول على قوة تأثير عالية. التوافق. مكون المواد اللاصقة والمواد المانعة للتسرب.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	التصاق جيد تدفق جيد تفاعلية عالية	- - -	- - -
الاستخدامات	مواد لاصقة Plastics Modification مانعات التسرب	- - -	- - -
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.920 g/cm³	-	ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	5.0 g/10 min	-	ISO 1133
الرقم الحمضي	10.00	-	Internal Method
صلابة شور	84	-	ISO 7619

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	4.40 MPa 22.0 MPa	638.17 psi 3190.84 psi	ISO 37 ISO 37
استطالة الشد	600 %	-	ISO 37

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.