Tuftec™ M1943

المصنع	AKelastomers	**الفئة**	SEBS
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

بوليمر ذو سلسلة جزيئية تحمل مجموعات وظيفية شديدة التفاعل، مما يضفي قابلية تدفق عالية ومرونة ناعمة. محتوى مجموعة وظيفية عالي الكمية، مما يتيح تعديلًا فعالًا للبلاستيك الهندسي وزيادة الالتصاق بالمعادن والمواد البلاستيكية الأخرى بكمية صغيرة من إضافة M1943. يتم توفيره في شكل حبيبات. التطبيقات: تعديل البولي أميدات (PA) والبلاستيك الهندسي الآخر والراتنجات الأوليفينية، للحصول على قوة تأثير عالية. التوافق مع البلاستيك الهندسي والراتنجات الأوليفينية. مكون الأفلام المرنة. مكون المواد اللاصقة والمواد المانعة للتسرب.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	التصاق جيد	-	-
	مرونة جيدة	-	-
	تدفق جيد	-	-
	مقاومة جيدة للصدمات	-	-
	تفاعلية عالية	-	-
	ناعم	-	-
الاستخدامات	مواد لاصقة	-	-
	فيلم	-	-
	Plastics Modification	-	-
	مانعات التسرب	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.900 g/cm³	-	ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	8.0 g/10 min	-	ISO 1133
الرقم الحمضي	10.00	-	Internal Method
صلابة شور	67	-	ISO 7619

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	2.90 MPa 11.0 MPa	420.61 psi 1595.42 psi	ISO 37 ISO 37
استطالة الشد	650 %	-	ISO 37

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.