

AKROMID® B3 S1 natural (3715)

Nylon 6	الفئة	AKRO-PLASTIC GmbH	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

AKROMID® B3 S1 natural (3715) هو بولي أميد 6 غير مدعم ومقاوم للصدمات الباردة مع لون متأصل فاتح. تشمل التطبيقات التركيبات والدعامات في صناعة الأثاث والبناء.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	مقاومة الصدمات في درجة حرارة منخفضة	الميزات
-	-	أثاث تطبيقات صناعية	الاستخدامات
-	-	لون طبيعي	المظهر
-	-	PA6-I	معرف الراتنج (ISO) (1043)

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 1183	-	g/cm ³ 1.05	الكثافة
Internal Method	-	cm 60.0	التدفق الحلزوني
ISO 294-4	-		انكماش القالب
-	-	% 1.9	
-	-	% 1.5	
ISO 1110	-	% 2.0	امتصاص الرطوبة

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 527-2/1	psi 290076.0	MPa 2000	معامل الشد
ISO 527-2/50	psi 7251.9	MPa 50.0	إجهاد الشد
ISO 527-2/50	-		انفعال الشد
-	-	% 4.2	
-	-	%	
ISO 178	psi 217557.0	MPa 1500	معامل الانحناء
ISO 178	-		إجهاد الانحناء
-	psi 7251.9	MPa 50.0	
-	psi 9427.47	MPa 65.0	
ISO 179/1eA	-		قوة صدمة شاربي المحززة
-	ft·lb/in ² 26.17	kJ/m ² 55	
-	ft·lb/in ² 23.79	kJ/m ² 50	
ISO 179/1eU	-	لا يوجد كسر	قوة صدمة شاربي غير المحززة

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 75-2/A	F° 118.4	C° 48.0	

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
درجة حرارة انحراف الحرارة			
DIN EN 11357-1	F° 433.4	C° 223	درجة حرارة الانصهار

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
FMVSS 302	-	mm/min	معدل الاحتراق
UL 94	-	HB	تصنيف اللهب

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.