

# AKROMID® A3 4 S1 black (2895)

Nylon 66	الفئة	AKRO-PLASTIC GmbH	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

## وصف المنتج

AKROMID® A3 4 S1 black (2895) هو بولي أميد 6.6 غير مدعم ومثبت بالتحلل المائي / الكيميائي وقوة الصدمات الباردة. التطبيقات هي الموصلات والتركيبات لصناعة السيارات الكهربائية والأثاث ، إذا كانت هناك حاجة إلى مقاومة عالية للصدمات في درجات الحرارة المنخفضة.

## المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	مقاوم للتحلل المائي	المواد المضافة
-	-	مقاومة الصدمات في درجة حرارة منخفضة	الميزات
-	-	تطبيقات السيارات إلكترونيات السيارات موصلات أثاث	الاستخدامات
-	-	أسود	المظهر
-	-	PA66-I	

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
			معرف الراننج (ISO) (1043)
الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 1183	-	g/cm <sup>3</sup> 1.07	الكثافة
ISO 294-4	-		انكماش القالب
-	-	% 1.7	
-	-	% 1.9	
الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 527-2/1	psi 290076.0	MPa 2000	معامل الشد
ISO 527-2/50	psi 7251.9	MPa 50.0	إجهاد الشد
ISO 527-2/50	-	%	انفعال الشد
ISO 179/1eA	-		قوة صدمة شاربي المحززة
-	-	kJ/m <sup>2</sup>	
-	-	kJ/m <sup>2</sup>	
ISO 179/1eU	-		قوة صدمة شاربي غير المحززة
-	-	لا يوجد كسر	
-	-	لا يوجد كسر	
الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-		درجة حرارة انحراف الحرارة
ISO 75-2/B	F° 176.0	C° 80.0	
ISO 75-2/A	F° 147.2	C° 64.0	

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
DIN EN 11357-1	F° 509.0	C° 265	درجة حرارة الانصهار

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd**  
**شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**العنوان / Address:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**المسؤول / Contact:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**البريد / Email:** sales@su-jiao.com

**الموقع / Website:** www.polymersdata.com

**الجوال / Mobile:** 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.