

# ALCOM® TPU 810/4073 AR10

TPU-Polyester	الفئة	ALBIS PLASTIC GmbH	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	10% مسحوق الأراميد	المادة المألثة

## وصف المنتج

ALCOM® TPU 810/4073 AR10 هو منتج لدنة بالحرارة من البولي يورثين مملوء بمسحوق الأراميد بنسبة 10%. يمكن معالجته عن طريق القولبة بالحقن وهو متوفر في آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا وأمريكا الشمالية. تشمل تطبيقات ALCOM® TPU 810/4073 AR10 الأجزاء الهندسية / الصناعية والسيارات. تشمل الخصائص: متوافق مع REACH، متوافق مع RoHS، مقاوم للتآكل

## المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	مسحوق الأراميد، 10% مادة مألثة بالوزن	الحشو / التعزيز
-	-	مقاومة جيدة للتآكل	الميزات
-	-	احتكاك منخفض	
-	-	تخميد الضوضاء	
-	-	تطبيقات السيارات محامل أجزاء آلية/ميكانيكية	الاستخدامات
-	-	EC 1907/2006 (ريتش REACH)	تصنيفات الوكالة
-	-	متوافق مع RoHS	الامتثال لـ RoHS

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	قوية بالحقن	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 1183	-	g/cm <sup>3</sup> 1.21	الكثافة
DIN 53505	-		صلابة شور
-	-	87	
-	-	32	

معلومات المعالجة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-		درجة حرارة التجفيف
-	F° 230.0 - 140.0	C° 60.0-110	
-	F° 230.0 - 140.0	C° 60.0-110	
-	-		وقت التجفيف
-	-	hr 1.0-3.0	
-	-	hr 1.0-3.0	
-	-	% 0.050	الحد الأقصى المقترح للرطوبة
-	F° 473.0 - 374.0	C° 190-245	درجة حرارة المعالجة (المصهور)
-	F° 122.0 - 68.0	C° 20.0-50.0	درجة حرارة القالب

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd**  
**شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**العنوان / Address:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**المسؤول / Contact:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**البريد / Email:** sales@su-jiao.com

**الموقع / Website:** www.polymersdata.com

**الجوال / Mobile:** 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.