

ALFATER XL® A35I 2GP0050

| | | | |
|----------------------|--------|--------------------|-----------------|
| TPV | الفئة | ALBIS PLASTIC GmbH | المصنع |
| متوفر - جاهز للتصدير | الحالة | - | المادة المألوفة |

وصف المنتج

ALFATER XL® A35I 2GP0050 هو منتج من المطاط الحراري المعالج (TPV). يمكن معالجته عن طريق القولبة بالحقن وهو متاح في آسيا والمحيط الهادئ أو أوروبا أو أمريكا الشمالية. تشمل تطبيقات ALFATER XL® A35I 2GP0050 السيارات والأغطية / الأغطية / الإغلاقات وتطبيقات البناء والأجزاء الهندسية / الصناعية والأثاث. تشمل الخصائص: متوافق مع REACH، متوافق مع RoHS، مقاومة جيدة للعوامل الجوية

المواصفات الفنية

| معلومات عامة | | | |
|--------------|--------------------|----------------------------|-------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| - | - | مقاوم للقلويات | الميزات |
| - | - | مقاومة جيدة للعوامل الجوية | |
| - | - | مقاوم للأوزون | |
| - | - | تطبيقات السيارات | الاستخدامات |
| - | - | أغطية | |
| - | - | تطبيقات البناء | |
| - | - | أثاث | |
| - | - | مقابض | |
| - | - | مقابض | |
| - | - | أختام | |

| معلومات عامة | | | |
|--------------|--------------------|---------------------------|------------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| - | - | EC 1907/2006 (ريتش REACH) | تصنيفات الوكالة |
| - | - | متوافق مع RoHS | الامتثال لـ RoHS |
| - | - | قابلة بالحقن | طريقة المعالجة |

| الخواص الفيزيائية | | | |
|-------------------|--------------------|-------------------------|-----------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| ISO 1183 | - | g/cm ³ 0.940 | الكثافة |
| ISO 868 | - | 35 | صلابة شور |

| الخواص الميكانيكية | | | |
|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| ISO 527-2 ISO 37 | psi 159.54 psi 362.6 | MPa 1.10 MPa 2.50 | إجهاد الشد |
| ISO 37 | - | % 240 | استطالة الشد |
| ISO 34-1 | - | kN/m 12 | قوة التمزق |
| ISO 815 | - | % 25 | مجموعة الضغط |

| الخواص الحرارية | | | |
|-----------------|--------------------|---------------|-------------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| - | F° 257.0 - 40.0- | to 125 °C 40- | درجة حرارة الخدمة |

| معلومات المعالجة | | | |
|------------------|--------------------|---------------|--------------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| - | F° 176.0 - 158.0 | C° 70.0-80.0 | درجة حرارة التجفيف |

| معلومات المعالجة | | | |
|------------------|--------------------|---------------|-------------------------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| - | - | hr 2.0-4.0 | وقت التجفيف |
| - | F° 419.0 - 383.0 | C° 195-215 | درجة حرارة المعالجة (المصهور) |
| - | F° 158.0 - 50.0 | C° 10.0-70.0 | درجة حرارة القالب |
| - | - | سريع | معدل الحقن |

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.