Zythane® 7085AF

المصنع	Alliance Polymers & Services	**الفئة**	TPU-Polyester
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Zythane 7085AF عبارة عن مادة البولي يوريثين الحراري المقاومة للاشتعال أساسها بولي إيثر، وقد تم تركيبها خصيصًا بمثبطات اللهب غير الهالوجينية لتطبيقات البثق مع سهولة المعالجة. وهي تُظهر مقاومة ممتازة للتآكل والمتانة، ولديها ثبات تحلل مائي جيد، ومقاومة للزيت والوقود والمذيبات. يتم توفيره غير ملون في شكل حبيبات. التطبيقات النموذجية: تشمل تطبيقات Zythane 7085AF من بين أمور أخرى تطبيقات إدارة الغذاء والدواء (FDA)، وتغليف الكابلات، والأنابيب الحلزونية والهوائية، والأغشية، وخراطيم الري، وخراطيم النقل، وخراطيم الحريق، والخراطيم الهيدروليكية، وتغليف الكابلات، والكابلات المرنة المسطحة، وكابلات استشعار السيارات.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة المذيبات	-	-
	مقاومة جيدة للتآكل	-	-
	مقاومة الوقود	-	-
	مقاومة الزيت	-	-
	متانة جيدة	-	-
	ثبات التحلل المائي	-	-
	خالي من الهالوجين	-	-
	مثبطات اللهب	-	-

الاستخدامات

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	غلاف الكابل Pipe Pipe fittings تطبيق في مجال السيارات	- - - -	- - - -
تصنيفات الوكالة	FDA غير مصنف	-	-
المظهر	عديم اللون	-	-
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	بثق قولبة بالحقن	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.08 g/cm³	-	ASTM D792
صلابة الديورومتر	87	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مقاومة تآكل تابير	40.0 mg	-	ASTM D1044
التآكل	20 mm³	-	DIN 53516
إجهاد الشد		- 5.00 MPa 7.00 MPa	ASTM D412 ASTM D412 ASTM D412
قوة الشد	25.0 MPa	3625.95 psi	ASTM D412
استطالة الشد	600 %	-	ASTM D412
قوة التمزق	88.3 kN/m	-	ASTM D624

مجموعة الضغط (Compression Set)

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
		-	ASTM D395B
	% 23	-	ASTM D395B
	% 41	-	ASTM D395B

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الهشاشة	C° 37.2-	F° 34.96-	DSC
درجة حرارة تليين فيكات	C° 125	F° 257.0	ASTM D1525

الأداء الكهربائي والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيف اللهب		-	UL 94
	HB	-	UL 94
	HB	-	UL 94
	HB	-	UL 94

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة التجفيف	C° 85.0	F° 185.0	-
	C° 85.0	F° 185.0	-
وقت التجفيف	hr 4.0	-	-
	hr 4.0	-	-
درجة الحرارة الخلفية	C° 185	F° 365.0	-
درجة الحرارة الوسطى	C° 200	F° 392.0	-
درجة الحرارة الأمامية	C° 205	F° 401.0	-
درجة حرارة الفوهة	C°	-	-
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	C°	-	-

معلومات المعالجة			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
درجة حرارة القالب	C°	-	-
الضغط الخلفي	MPa	-	-
سرعة اللولب	rpm	-	-
حمولة المشبك	kN/cm²	-	-
غير معروف		- -	- -
درجة حرارة المنطقة 1 للأسطوانة	C° 185	F° 365.0	-
درجة حرارة المنطقة 2 للأسطوانة	C° 200	F° 392.0	-
درجة حرارة المنطقة 3 للأسطوانة	C° 205	F° 401.0	-
درجة حرارة القالب (Die)	C° 212	F° 413.6	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.