-Garathane™ X 94-350-B NAT UV DG2

المصنع	AlphaGary	**الفئة**	PUR, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

GARATHANE X 94-350-B UV-DG2 عبارة عن بولي يوريثين يعتمد على بولي إيثر، مثبط للهب، خالٍ من الرصاص، ومصنف بدرجة 90 درجة مئوية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مثبط للهب محتوى رصاص منخفض (إلى معدوم)	- -	- -
الامتثال لـ RoHS	اتصل بالشركة المصنعة	-	-
المظهر	لون طبيعي	-	-
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	بثق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.40-1.46 g/cm³	-	ASTM D792
صلابة الديورومتر		-	ASTM D2240
	84-90	-	-
	79-85	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد		-	ASTM D412
	4.14 MPa	600.46 psi	-
	4.83 MPa	700.53 psi	-
قوة الشد	11.0 MPa	1595.42 psi	ASTM D412
استطالة الشد	640 %	-	ASTM D412
قوة التمزق		-	-
	39.4 kN/m	-	ASTM D624
	12 kN/m	-	ASTM D470

التقادم

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التغير في قوة الشد في الهواء	-15 %	-	UL Unspecified
التغير في الاستطالة القصوى في الهواء	-20 %	-	UL Unspecified

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الهشاشة	-45.0 C°	-49.0 F°	ASTM D746

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مؤشر الأكسجين	30 %	-	ASTM D2863

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المنطقة 1 للأسطوانة	143 C°	289.4 F°	-
درجة حرارة المنطقة 2 للأسطوانة	149 C°	300.2 F°	-
درجة حرارة المنطقة 3 للأسطوانة	154 C°	309.2 F°	-
درجة حرارة المنطقة 4 للأسطوانة	160 C°	320.0 F°	-
درجة حرارة المنطقة 5 للأسطوانة	166 C°	330.8 F°	-
درجة حرارة المحول	166 C°	330.8 F°	-
درجة حرارة المصهور	166-177 C°	330.8 - 350.6 F°	-
درجة حرارة القالب (Die)	166 C°	330.8 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.