

Alpha PVC 2212/7-118 CLEAR 0003

PVC, Flexible	الفئة	AlphaGary	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

Alpha PVC 2212/7-118 CLEAR 0003 عبارة عن مركب PVC يتم إنتاجه بمواد خام معتمدة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. يمكن إنتاج أجزاء صلبة وشفافة تمامًا باستخدام هذه التركيبة التي تتميز بتدفق عالي وثبات حراري ممتاز لسهولة القولبة. أصبح CLEAR 0003 118-2212/7 هو المعيار في الصناعة الطبية لمجموعة متنوعة من التطبيقات مثل الموصلات وغرف التنقيط وملحقات الحقائب والقسطرة الطبية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	تشكيل جيد	الميزات
-	-	سيولة عالية	
-	-	ثبات حراري، جيد	
-	-	موصل	الاستخدامات
-	-	لوازم طبية/تمريضية	
-	-	FDA غير مصنف	تصنيفات الوكالة
-	-	اتصل بالشركة المصنعة	الامتثال لـ RoHS
-	-	شفاف/شبه شفاف	المظهر
-	-	جسيم	الأشكال

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	بثق	طريقة المعالجة
-	-	قولية بالحقن	

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D792	-	g/cm ³	الوزن النوعي
ASTM D1238	-	g/10 min 20	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)
ASTM D2240	-	-	صلابة الديورومتر

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D638	psi 295877.52	MPa 2040	معامل الشد
ASTM D638	-	-	قوة الشد
ASTM D638	psi 9122.89	MPa 62.9	
ASTM D638	psi 4496.18	MPa 31.0	
ASTM D638	-	% 7.0	استطالة الشد
ASTM D790	psi 369846.9	MPa 2550	معامل الانحناء
ASTM D790	psi 9848.08	MPa 67.9	قوة الانحناء
ASTM D256	ft·lb/in 0.693	J/m 37	صدمة إيزود غير المحززة

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D648	F° 129.92	C° 54.4	درجة حرارة الانحراف تحت الحمل

معلومات المعالجة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	F° 300.2	C° 149	درجة الحرارة الخلفية
-	F° 320.0	C° 160	درجة الحرارة الوسطى
-	F° 330.8	C° 166	درجة الحرارة الأمامية
-	F° 359.6	C° 182	درجة حرارة الفوهة
-	-	C°	درجة حرارة المعالجة (المصهور)
-	-	-	غير معروف
-	F° 300.2	C° 149	درجة حرارة المنطقة 1 للأسطوانة
-	F° 320.0	C° 160	درجة حرارة المنطقة 2 للأسطوانة
-	F° 330.8	C° 166	درجة حرارة المنطقة 3 للأسطوانة
-	F° 339.8	C° 171	درجة حرارة المنطقة 4 للأسطوانة
-	F° 350.6	C° 177	درجة حرارة المنطقة 5 للأسطوانة
-	F° 359.6	C° 182	درجة حرارة المحول
-	-	C°	درجة حرارة المصهور

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.