

Alpha PVC 2212/S-110 CLEAR 0003

PVC, Flexible	الفئة	AlphaGary	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

S-110 Clear 0003/2212 عبارة عن تركيبة PVC شبه صلبة وخالية من DEHP للقابلة بالحقن. في شكل مصبوب، يشبه مظهر وملمس S-110 Clear 0003/2212 بشكل ملحوظ المنتجات من النوع السليلوزي. يقدم المركب خصائص تدفق ممتازة ودرجات حرارة معالجة منخفضة وثبات حراري فائق وإطلاق جيد للقالب. تم تصميم S-110 Clear 0003/2212 لتلبية متطلبات دستور الأدوية الأمريكي من الفئة السادسة ومتطلبات السمية الخلوية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	تحرر جيد من القالب	الميزات
-	-	ثبات حراري جيد	
-	-	تدفق عالي	
-	-	USP الفئة VI	تصنيفات الوكالة
-	-	اتصل بالشركة المصنعة	الامتثال لـ RoHS
-	-	شفاف/شبه شفاف	المظهر
-	-	Pellets	الأشكال
-	-	قابلة بالحقن	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D792	-	g/cm ³ 1.30-1.34	الوزن النوعي
ASTM D1238	-	g/10 min 19	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)
ASTM D2240	-	-	صلابة الديورومتر
-	-	107-113	
-	-	68-74	

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D638	psi 220457.76	MPa 1520	معامل الشد
ASTM D638	-	-	قوة الشد
-	psi 5801.52	MPa 40.0	
-	psi 3901.52	MPa 26.9	
ASTM D638	-	% 100	استطالة الشد
ASTM D790	psi 239312.7	MPa 1650	معامل الانحناء
ASTM D790	psi 7498.46	MPa 51.7	قوة الانحناء
ASTM D256	ft·lb/in 0.9927	J/m 53	صدمة إيزود المحززة

معلومات المعالجة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	F° 354.2 - 345.2	C° 174-179	درجة حرارة المعالجة (المصهور)

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.