

Alpha PVC 2222NK-70 CLEAR 0217

PVC, Flexible	الفئة	AlphaGary	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

2222NK-70 CLEAR 0217 عبارة عن مركب PVC مرن يتم إنتاجه من مكونات معتمدة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA. سهولة المعالجة جعلت 2222NK-70 CLEAR 0217 مركبًا مقبولاً على نطاق واسع لبثق الأنابيب غير السامة، مثل تلك المطلوبة للتطبيقات الطبية والمشروبات والصناعية. تم تصميم 2222NK-70 CLEAR 0217 لتلبية متطلبات الفئة السادسة USP ومتطلبات السمية الخلوية للأجهزة الطبية الحيوية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	قابلية معالجة جيدة	الميزات
-	-	غير سامة	
-	-	تطبيقات صناعية	الاستخدامات
-	-	تطبيقات طبية/رعاية صحية	
-	-	أنابيب	
-	-	FDA تصنيف غير محدد	تصنيفات الوكالة
-	-	USP الفئة VI	
-	-	اتصل بالشركة المصنعة	الامتثال لـ RoHS
-	-	شفاف/شبه شفاف	المظهر

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	Pellets	الأشكال
-	-	بثق	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D792	-	g/cm ³ 1.18-1.22	الوزن النوعي
ASTM D2240	-		صلابة الديورومتر
-	-	67-73	
-	-	65-71	

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D638	psi 884.73	MPa 6.10	معامل الشد
ASTM D638	psi 2494.65	MPa 17.2	قوة الشد
ASTM D638	-	% 430	استطالة الشد

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D746	F° 45.4-	C° 43.0-	درجة حرارة الهشاشة

معلومات المعالجة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	F° 350.6 - 330.8	C° 166-177	درجة حرارة المصهور

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.