

Alpha PVC 2222R-90 CLEAR 000X

| | | | |
|----------------------|--------|-----------|-----------------|
| PVC, Flexible | الفئة | AlphaGary | المصنع |
| متوفر - جاهز للتصدير | الحالة | - | المادة المألوفة |

وصف المنتج

يتم إنتاج 2222R-90 CLEAR 000X من مكونات معتمدة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA. تم تطويره خصيصًا لبتق الأنابيب الطبية الشفافة المتلاثة. يمكن معالجة هذا المركب الأزرق الشفاف في درجات حرارة تشغيل منخفضة نسبيًا. تُظهر هذه المادة أيضًا مقاومة استثنائية للتعقيم بالإشعاع. تم تصميم 2222R-90 CLEAR 000X من أجل اجتياز اختبار التوافق الحيوي من الفئة السادسة USP للأجهزة الطبية.

المواصفات الفنية

| معلومات عامة | | | |
|--------------|--------------------|-------------------------|------------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| - | - | متوافق حيويًا | الميزات |
| - | - | قابل للتعقيم بالإشعاع | |
| - | - | تطبيقات طبية/رعاية صحية | الاستخدامات |
| - | - | أنابيب | |
| - | - | FDA تصنيف غير محدد | تصنيفات الوكالة |
| - | - | USP الفئة VI | |
| - | - | اتصل بالشركة المصنعة | الامتثال لـ RoHS |
| - | - | شفاف - صبغة زرقاء | المظهر |
| - | - | شفاف/شبه شفاف | |

| معلومات عامة | | | |
|--------------|--------------------|---------------|----------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| - | - | Pellets | الأشكال |
| - | - | بثق | طريقة المعالجة |

| الخواص الفيزيائية | | | |
|-------------------|--------------------|-----------------------------|------------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| ASTM D792 | - | g/cm ³ 1.24-1.28 | الوزن النوعي |
| ASTM D2240 | - | | صلابة الديورومتر |
| - | - | 87-93 | |
| - | - | 86-92 | |

| الخواص الميكانيكية | | | |
|--------------------|--------------------|---------------|--------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| ASTM D638 | psi 2523.66 | MPa 17.4 | معامل الشد |
| ASTM D638 | psi 3451.9 | MPa 23.8 | قوة الشد |
| ASTM D638 | - | % 270 | استطالة الشد |

| الخواص الحرارية | | | |
|-----------------|--------------------|---------------|--------------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| ASTM D746 | F° 3.2 | C° 16.0- | درجة حرارة الهشاشة |

| معلومات المعالجة | | | |
|------------------|--------------------|---------------|--------------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| - | F° 350.6 - 330.8 | C° 166-177 | درجة حرارة المصهور |

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.