Alpha PVC 2222RX/1-74 CLEAR 0001

المصنع	AlphaGary	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

2222RX/1-74 Clear 0001 عبارة عن مركب PVC مرن يتم إنتاجه من مكونات معتمدة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA. تم تطوير 2222RX/1-74 Clear 0001 للأنابيب الطبية بخصائص فيزيائية جيدة وأداء جيد عند تعرضها للتعقيم بالإشعاع.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قابل للتعقيم بالإشعاع	-	-
الاستخدامات	تطبيقات طبية/رعاية صحية أنابيب	- -	- -
تصنيفات الوكالة	FDA تصنيف غير محدد	-	-
الامتثال لـ RoHS	اتصل بالشركة المصنعة	-	-
المظهر	شفاف/شبه شفاف	-	-
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	بثق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.19-1.23 g/cm³	-	ASTM D792
صلابة الديورومتر		-	ASTM D2240
	71-77	-	-
	69-75	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	6.89 MPa	999.31 psi	ASTM D638
قوة الشد	17.6 MPa	2552.67 psi	ASTM D638
استطالة الشد	360 %	-	ASTM D638
قوة التمزق	48.2 kN/m	-	ASTM D1004

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المنطقة 1 للأسطوانة	143 C°	289.4 F°	-
درجة حرارة المنطقة 2 للأسطوانة	149 C°	300.2 F°	-
درجة حرارة المنطقة 3 للأسطوانة	154 C°	309.2 F°	-
درجة حرارة المنطقة 4 للأسطوانة	160 C°	320.0 F°	-
درجة حرارة المنطقة 5 للأسطوانة	160 C°	320.0 F°	-
درجة حرارة المحول	166 C°	330.8 F°	-
درجة حرارة المصهور	160-166 C°	330.8 - 320.0 F°	-
درجة حرارة القالب (Die)	166 C°	330.8 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.