

Alpha PVC 2222RX/1-74 CLEAR 0001

PVC, Flexible	الفئة	AlphaGary	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

2222RX/1-74 Clear 0001 عبارة عن مركب PVC مرن يتم إنتاجه من مكونات معتمدة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA. تم تطوير 2222RX/1-74 Clear 0001 للأنابيب الطبية بخصائص فيزيائية جيدة وأداء جيد عند تعرضها للتعقيم بالإشعاع.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	قابل للتعقيم بالإشعاع	الميزات
-	-	تطبيقات طبية/رعاية صحية أنابيب	الاستخدامات
-	-	FDA تصنيف غير محدد	تصنيفات الوكالة
-	-	اتصل بالشركة المصنعة	الامتثال لـ RoHS
-	-	شفاف/شبه شفاف	المظهر
-	-	Pellets	الأشكال
-	-	بثق	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D792	-	g/cm ³ 1.19-1.23	الوزن النوعي
ASTM D2240	-		صلابة الديورومتر
-	-	71-77	
-	-	69-75	

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D638	psi 999.31	MPa 6.89	معامل الشد
ASTM D638	psi 2552.67	MPa 17.6	قوة الشد
ASTM D638	-	% 360	استطالة الشد
ASTM D1004	-	kN/m 48.2	قوة التمزق

معلومات المعالجة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	F° 289.4	C° 143	درجة حرارة المنطقة 1 للأسطوانة
-	F° 300.2	C° 149	درجة حرارة المنطقة 2 للأسطوانة
-	F° 309.2	C° 154	درجة حرارة المنطقة 3 للأسطوانة
-	F° 320.0	C° 160	درجة حرارة المنطقة 4 للأسطوانة
-	F° 320.0	C° 160	درجة حرارة المنطقة 5 للأسطوانة
-	F° 330.8	C° 166	درجة حرارة المحول
-	F° 330.8 - 320.0	C° 160-166	درجة حرارة المصهور
-	F° 330.8	C° 166	درجة حرارة القالب (Die)

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
والتصدير المحدودة **شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد**

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.