

# Alpha PVC 2228GBF-75S CLEAR 000X

PVC, Flexible	الفئة	AlphaGary	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

## وصف المنتج

2228GBF-75S Clear 000X عبارة عن مركب PVC مرن وخالي من DEHP وخالي من الأبقار ومقاوم لأشعة جاما يتم إنتاجه من مكونات معتمدة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA. تم تطوير 2228GBF-75S Clear 000X لبثق الأنابيب الطبية المقاومة للتآكل والشفافة المتألثة، ويتميز بثبات حراري ممتاز وخصائص فيزيائية جيدة، وأيضًا مرونة جيدة جدًا في درجات الحرارة المنخفضة ومقاومة احمرار الماء. تم تصميم هذا المركب لتمرير متطلبات الفئة السادسة USP ومتطلبات السمية الخلوية للأجهزة الطبية الحيوية.

## المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	مقاوم للاحمرار	الميزات
-	-	ثبات حراري جيد	
-	-	مقاوم للتآكل	
-	-	مرونة درجة حرارة منخفضة	
-	-	مقاوم للإشعاع (جاما)	
-	-	تطبيقات طبية/رعاية صحية	الاستخدامات
-	-	أنابيب	

## تصنيفات الوكالة

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	FDA تصنيف غير محدد	الامتثال لـ RoHS
-	-	USP الفئة VI	
-	-	اتصل بالشركة المصنعة	المظهر
-	-	شفاف/شبه شفاف	الأشكال
-	-	Pellets	طريقة المعالجة
-	-	بثق	

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D792	-	g/cm <sup>3</sup> 1.20-1.24	الوزن النوعي
ASTM D3364	-	g/10 min 3.5	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)
ASTM D2240	-	72-78	صلابة الديورومتر

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D638	psi 1199.46	MPa 8.27	معامل الشد
ASTM D638	psi 2494.65	MPa 17.2	قوة الشد
ASTM D638	-	% 340	استطالة الشد
ASTM D1004	-	kN/m 54.3	قوة التمزق

معلومات المعالجة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	F° 334.4 - 314.6	C° 157-168	درجة حرارة المصهور

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd**  
**شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**العنوان / Address:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**المسؤول / Contact:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**البريد / Email:** sales@su-jiao.com

**الموقع / Website:** www.polymersdata.com

**الجوال / Mobile:** 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.