

Alpha PVC 2232RSM-100 CLEAR 000X

PVC, Flexible	الفئة	AlphaGary	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

2232RSM-100 Clear 000X عبارة عن PVC شبه صلب وخالي من الفثالات ومقاوم لأشعة جاما تم إنتاجه من مكونات معتمدة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA. يتميز مركب القولية بالحقن هذا بخصائص تدفق ممتازة ودرجة حرارة معالجة منخفضة وثبات حراري فائق وتحرر جيد من القالب. تم تصميم 2232RSM-100 Clear 000X لتلبية متطلبات دستور الأدوية الأمريكي من الفئة السادسة ومتطلبات السمية الخلوية للأجهزة الطبية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	تحرر جيد من القالب	الميزات
-	-	ثبات حراري جيد	
-	-	تدفق عالي	
-	-	مقاوم للإشعاع (جاما)	
-	-	FDA تصنيف غير محدد	تصنيفات الوكالة
-	-	USP الفئة VI	
-	-	اتصل بالشركة المصنعة	الامتثال لـ RoHS
-	-	شفاف/شبه شفاف	المظهر

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	Pellets	الأشكال
-	-	قولية بالحقن	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D792	-	g/cm ³ 1.29-1.33	الوزن النوعي
ASTM D1238	-	g/10 min 43	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)
ASTM D2240	-	57-63	صلابة الديورومتر

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D638	psi 31038.13	MPa 214	معامل الشد
ASTM D638	-	-	قوة الشد
-	psi 3800.0	MPa 26.2	
-	psi 3698.47	MPa 25.5	
ASTM D638	-	% 250	استطالة الشد
ASTM D790	psi 54969.4	MPa 379	معامل الانحناء
ASTM D790	psi 1399.62	MPa 9.65	قوة الانحناء

معلومات المعالجة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	F° 350.6 - 330.8	C° 166-177	درجة حرارة المعالجة (المصهور)

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.