

Alpha PVC 2233AXLT-68 CLEAR 0198

PVC, Flexible	الفئة	AlphaGary	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

2233AXLT-68 CLEAR 0198 عبارة عن مركب PVC مرن متخصص وغير DEHP يتم إنتاجه من مكونات معتمدة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA. سهولة المعالجة جعلت هذا المركب المتخصص منتجًا مقبولاً على نطاق واسع لبثق الأنابيب غير السامة مثل تلك المطلوبة لتطبيقات أنابيب البيرة والمشروبات. تم اختيار المواد المضافة للتركيب في 2233AXLT-68 CLEAR 0198 خصيصاً لإنتاج منتجات خالية من الرائحة والطعم تقريباً.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	قابلية معالجة جيدة	الميزات
-	-	نقل رائحة منخفض	
-	-	نقل طعم منخفض	
-	-	غير سامة	
-	-	أنابيب	الاستخدامات
-	-	FDA تصنيف غير محدد	تصنيفات الوكالة
-	-	اتصل بالشركة المصنعة	الامتثال لـ RoHS
-	-		

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
	-	شفاف/شبه شفاف	المظهر
-	-	Pellets	الأشكال
-	-	بثق	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D792	-	g/cm ³ 1.17-1.21	الوزن النوعي
ASTM D2240	-		صلابة الديورومتر
-	-	65-71	
-	-	63-69	

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D638	psi 580.15	MPa 4.00	معامل الشد
ASTM D638	psi 1987.02	MPa 13.7	قوة الشد
ASTM D638	-	% 420	استطالة الشد

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D746	F° 47.2-	C° 44.0-	درجة حرارة الهشاشة

معلومات المعالجة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	F° 289.4	C° 143	درجة حرارة المنطقة 1 للأسطوانة
-	F° 300.2	C° 149	درجة حرارة المنطقة 2 للأسطوانة

معلومات المعالجة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	F° 309.2	C° 154	درجة حرارة المنطقة 3 للأسطوانة
-	F° 320.0	C° 160	درجة حرارة المنطقة 4 للأسطوانة
-	F° 320.0	C° 160	درجة حرارة المنطقة 5 للأسطوانة
-	F° 330.8	C° 166	درجة حرارة المحول
-	F° 334.4 - 320.0	C° 160-168	درجة حرارة المصهور
-	F° 330.8	C° 166	درجة حرارة القالب (Die)

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.