

Alpha PVC GM 8000-95C NATURAL LCF

| | | | |
|----------------------|--------|-----------|-----------------|
| PVC, Flexible | الفئة | AlphaGary | المصنع |
| متوفر - جاهز للتصدير | الحالة | - | المادة المألوفة |

وصف المنتج

مركب قوبلة كهربائي بدرجة 60 مئوية، خالٍ من الرصاص، مثبط للهب.

المواصفات الفنية

| معلومات عامة | | | |
|--------------|--------------------|------------------------------|------------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| - | - | مثبط للهب | الميزات |
| - | - | محتوى رصاص منخفض (إلى معدوم) | |
| - | - | تطبيقات كهربائية/إلكترونية | الاستخدامات |
| - | - | اتصل بالشركة المصنعة | الامتثال لـ RoHS |
| - | - | لون طبيعي | المظهر |
| - | - | Pellets | الأشكال |
| - | - | قوبلة بالحقن | طريقة المعالجة |

| الخواص الفيزيائية | | | |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| ASTM D792 | - | g/cm ³ 1.39-1.43 | الوزن النوعي |
| ASTM D2240 | - | | صلابة الديورومتر |
| - | - | 92-98 | |
| - | - | 83-89 | |
| الخواص الميكانيكية | | | |
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| ASTM D412 | psi 2103.05 | MPa 14.5 | قوة الشد |
| ASTM D412 | - | % 250 | استطالة الشد |
| الخواص الحرارية | | | |
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| ASTM D746 | F° 11.2- | C° 24.0- | درجة حرارة الهشاشة |
| الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال | | | |
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| ASTM D2863 | - | % 28 | مؤشر الأكسجين |

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.