

-Alpha PVC GW 3010 NATURAL LCF P

PVC, Flexible	الفئة	AlphaGary	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

مركب تغليف عالي الجودة، خالٍ من الرصاص، ومثبط للهب بدرجة عالية، مصنّف عند 60 درجة مئوية أو 75 درجة مئوية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	محتوى رصاص منخفض (إلى معدوم)	الميزات
-	-	مثبطات اللهب	
-	-	غلاف الكابل	الاستخدامات
-	-	اتصل بالشركة المصنعة	الامتثال لـ RoHS
-	-	لون طبيعي	المظهر
-	-	جسيم	الأشكال
-	-	ثق	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D792	-	g/cm ³	الوزن النوعي
ASTM D2240	-		صلابة الديورومتر
ASTM D2240	-		
ASTM D2240	-		

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D412	-		قوة الشد
ASTM D412	psi 3495.42	MPa 24.1	
ASTM D412	psi 3002.29	MPa 20.7	
ASTM D412	-		استطالة الشد
ASTM D412	-	% 300	
ASTM D412	-	% 280	

التقادم			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
UL	-		التغير في قوة الشد في الهواء
Unspecified	-	% 0.0	
UL	-	% 9.0-	
Unspecified	-		التغير في الاستطالة القصوى في الهواء
UL	-	% 10-	
Unspecified	-	% 16-	
UL	-		
Unspecified	-		

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D746	F° 8.6	C° 13.0-	درجة حرارة الهشاشة

الأداء الكهربائي والقابلية للاشتعال			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D150	-	3.00	ثابت العزل الكهربائي
ASTM D150	-	0.016	عامل التبديد
ASTM D2863	-	% 34	مؤشر الأكسجين

معلومات المعالجة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	F° 320.0	C° 160	درجة حرارة المنطقة 1 للأسطوانة
-	F° 330.8	C° 166	درجة حرارة المنطقة 2 للأسطوانة
-	F° 339.8	C° 171	درجة حرارة المنطقة 3 للأسطوانة
-	F° 350.6	C° 177	درجة حرارة المنطقة 4 للأسطوانة
-	F° 359.6	C° 182	درجة حرارة المنطقة 5 للأسطوانة
-	F° 359.6	C° 182	درجة حرارة المحول
-	-	C°	درجة حرارة المصهور
-	F° 359.6	C° 182	درجة حرارة القالب (Die)
-	-	-	غير معروف

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.