Dural 205JB CLEAR 0003

المصنع	AlphaGary	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Dural 205JB Clear 0003 عبارة عن تركيبة PVC صلبة شفافة غير سامة وعالية التدفق وعالية التأثير مصممة في المقام الأول للقولبة بالنفخ بالحقن. يوفر هذا المركب ثباتًا حراريًا عاليًا للقولبة بالنفخ بالحقن للمواد مثل القوارير والزجاجات. إن خصائص تشويه الحرارة العالية نسبيًا تجعله مناسبًا للأجزاء التي ستتعرض لمجموعة واسعة من الظروف المحيطة. يتم إنتاج Dural 205JB Clear 0003 من مكونات معتمدة من إدارة الغذاء والدواء

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	ثبات حراري جيد تدفق عالي مقاومة عالية للصدمات غير سامة	- - - -	- - - -
الاستخدامات	زجاجات قوارير	- -	- -
تصنيفات الوكالة	FDA تصنيف غير محدد	-	-
الامتثال لـ RoHS	اتصل بالشركة المصنعة	-	-
المظهر	شفاف/شبه شفاف	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	قولبة النفخ بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.28-1.32 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	14 g/10 min	-	ASTM D1238
صلابة الديورومتر	72-78	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	2240 MPa	324885.12 psi	ASTM D638
قوة الشد	42.7 MPa 28.6 MPa	- 6193.12 psi 4148.09 psi	ASTM D638 - -
استطالة الشد	10 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	2420 MPa	350991.96 psi	ASTM D790
قوة الانحناء	79.3 MPa	11501.51 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	910 J/m	17.04 ft·lb/in	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	68.3 C°	154.94 F°	ASTM D648

معلومات المعالجة			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	177-182 °C	350.6 - 359.6 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.