Garaflex™ X 95-759 B-1 NAT

المصنع	AlphaGary	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

GARAFLEX X 95-759 B-1 عبارة عن مركب سبائك PVC مثالي لتطبيقات المسالخ

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	تطبيقات صناعية	-	-
الامتثال لـ RoHS	اتصل بالشركة المصنعة	-	-
المظهر	لون طبيعي	-	-
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.15-1.19 g/cm³	-	ASTM D792
صلابة الديورومتر		-	ASTM D2240
	58-64	-	-
	48-54	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الاحتكاك		-	-
	1.8	-	-
	1.7	-	-
	2.4	-	-
	3.0	-	-
مقاومة تآكل تابير		-	-
	% 0.250	-	-
	% 1	-	-
التآكل	% 98	-	-
انثناء روس (-29°6.35، C مم)	35000	-	ASTM D1052
قوة الشد	MPa 6.21	psi 900.69	ASTM D412
استطالة الشد	% 300	-	ASTM D412

التقادم

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التغير في الحجم		-	-
	-0.30 %	-	-
	-8.2 %	-	-
	-3.5 %	-	-
	-18 %	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.