Garathane™ X 96-320-B NAT

المصنع	AlphaGary	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

GARATHANE X 96-320-B هو مركب سبائك PVC للأحذية

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	أحذية	-	-
الامتثال لـ RoHS	اتصل بالشركة المصنعة	-	-
المظهر	لون طبيعي	-	-
الأشكال	جسيم	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	g/cm³	-	ASTM D792
صلابة الديورومتر		- - -	ASTM D2240 ASTM D2240 ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مقاومة تآكل تابير		-	-
	% 0.450	-	-
	% 2	-	-
انثناء روس (-29°6.35 ،C مم)	20000	-	ASTM D1052
إجهاد الشد	MPa 3.03	psi 439.47	ASTM D412
قوة الشد	MPa 9.38	psi 1360.46	ASTM D412
استطالة الشد	% 370	-	ASTM D412

التقادم

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التغير في الحجم		-	-
	% 21-	-	-
	% 22-	-	-
	% 20-	-	-
	% 22-	-	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الهشاشة	C° 50.0-	F° 58.0-	ASTM D746

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة الحرارة الخلفية	C° 143	F° 289.4	-
درجة الحرارة الوسطى	C° 149	F° 300.2	-
درجة الحرارة الأمامية	C° 154	F° 309.2	-
درجة حرارة الفوهة	C° 166	F° 330.8	-

معلومات المعالجة			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	C°	-	-
غير معروف		-	-
درجة حرارة المنطقة 1 للأسطوانة	C° 143	F° 289.4	-
درجة حرارة المنطقة 2 للأسطوانة	C° 149	F° 300.2	-
درجة حرارة المنطقة 3 للأسطوانة	C° 154	F° 309.2	-
درجة حرارة المنطقة 4 للأسطوانة	C° 160	F° 320.0	-
درجة حرارة المنطقة 5 للأسطوانة	C° 160	F° 320.0	-
درجة حرارة المحول	C° 166	F° 330.8	-
درجة حرارة المصهور	C°	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.