Garathane™ X 96-322-A NAT

المصنع	AlphaGary	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

GARATHANE X 96-322-A هو مركب سبائك PVC للأحذية

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	أحذية	-	-
الامتثال لـ RoHS	اتصل بالشركة المصنعة	-	-
المظهر	لون طبيعي	-	-
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.18-1.22 g/cm³	-	ASTM D792
صلابة الديورومتر		-	ASTM D2240
	67-73	-	-
	57-63	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مقاومة تآكل تابير		-	-
	% 0.350	-	-
	% 2	-	-
انثناء روس (-29°6.35 ،C مم)	30000	-	ASTM D1052
إجهاد الشد	MPa 3.03	psi 439.47	ASTM D412
قوة الشد	MPa 9.65	psi 1399.62	ASTM D412
استطالة الشد	% 400	-	ASTM D412

التقادم

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التغير في الحجم		-	-
	-26 %	-	-
	-26 %	-	-
	-22 %	-	-
	-28 %	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.