Garaflex™ 131-T NAT

المصنع	AlphaGary	**الفئة**	PVC+NBR
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

GARAFLEX 131-T عبارة عن مركب نعل وحدة مقاوم للزيت وخالي من الرصاص.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	محتوى رصاص منخفض (إلى معدوم) مقاوم للزيت	- -	- -
الامتثال لـ RoHS	اتصل بالشركة المصنعة	-	-
المظهر	لون طبيعي	-	-
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.11-1.17 g/cm³	-	ASTM D792

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
صلابة الديورومتر		-	ASTM D2240
	55-61	-	-
	43-49	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الاحتكاك		-	-
	1.4	-	-
	0.93	-	-
	0.92	-	-
	1.6	-	-
مقاومة تآكل تابير		-	-
	% 0.400	-	-
	% 1	-	-
انثناء روس (-29°6.35 ،C مم)	48000	-	ASTM D1052
إجهاد الشد	MPa 1.86	psi 269.77	ASTM D412
قوة الشد	MPa 8.27	psi 1199.46	ASTM D412
استطالة الشد	% 380	-	ASTM D412

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة الحرارة الخلفية	C° 143	F° 289.4	-
درجة الحرارة الوسطى	C° 149	F° 300.2	-
درجة الحرارة الأمامية	C° 154	F° 309.2	-
درجة حرارة الفوهة	C° 154	F° 309.2	-
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	C° 154-160	F° 320.0 - 309.2	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.