Garathane™ GT 5080-A NATURAL

المصنع	AlphaGary	**الفئة**	PVC+PUR
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

مركب قولبة للأحذية من سبائك PVC/PU باهتة GARATHANE

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	أحذية	-	-
الامتثال لـ RoHS	اتصل بالشركة المصنعة	-	-
المظهر	لون طبيعي	-	-
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.14-1.18 g/cm³	-	ASTM D792
صلابة الديورومتر		-	ASTM D2240
	62-68	-	-
	56-62	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مقاومة تآكل تابير		-	-
	% 0.250	-	-
	% 1	-	-
انثناء روس (-29°6.35 ،C مم)	50000	-	ASTM D1052
قوة الشد	MPa 8.96	psi 1299.54	ASTM D412
استطالة الشد	% 350	-	ASTM D412

التقادم

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التغير في قوة الشد		-	UL Unspecified
	% 45	-	-
	% 10-	-	-
التغير في الاستطالة القصوى		-	UL Unspecified
	% 35	-	-
	% 20-	-	-
التغير في الحجم		-	-
	% 27-	-	-
	% 8.0-	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.