Vythene™ VYT/11X-50 RV1 CLEAR TL 0002

المصنع	AlphaGary	**الفئة**	PVC+PUR
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

VYT/11X-50 RV1 Clear TL 0002 هو مركب Vythene "غير سام" يجمع بين أفضل صفات اللدائن المرنة الحرارية والفينيل بتكلفة اقتصادية. تتم معالجة هذا المركب بسهولة على معدات قولبة النفخ بالحقن التقليدية ولا يتطلب تجفيفًا مسبقًا.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قابلية تشغيل جيدة غير سامة	- -	- -
الامتثال لـ RoHS	اتصل بالشركة المصنعة	-	-
المظهر	شفاف/شبه شفاف	-	-
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	بثق قولبة النفخ بالحقن	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	g/cm³	-	ASTM D792
صلابة الديورومتر		-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	2.69 MPa	390.15 psi	ASTM D638
قوة الشد	10.0 MPa	1450.38 psi	ASTM D638
استطالة الشد	470 %	-	ASTM D638
مقاومة التآكل	1 %	-	ASTM D1044
قوة التمزق	35.0 kN/m	-	ASTM D1004

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الهشاشة	-55.0 C°	-67.0 F°	ASTM D746

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	C°	-	-
درجة حرارة المنطقة 1 للأسطوانة	138 C°	280.4 F°	-
درجة حرارة المنطقة 2 للأسطوانة	149 C°	300.2 F°	-
درجة حرارة المنطقة 3 للأسطوانة	154 C°	309.2 F°	-
درجة حرارة المنطقة 4 للأسطوانة	160 C°	320.0 F°	-
درجة حرارة المنطقة 5 للأسطوانة	166 C°	330.8 F°	-
			-

معلومات المعالجة			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
درجة حرارة المحول	166 °C	330.8 °F	
درجة حرارة المصهور	°C	-	-
درجة حرارة القالب (Die)	166 °C	330.8 °F	-
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.