Evoprene™ HP 3722

المصنع	AlphaGary	**الفئة**	SBC
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

مجموعة من مركبات TPE عالية الأداء تعتمد على البوليمر المشترك المحظور بالستايرين المهدرج (H-SBC) المصممة خصيصًا للتطبيقات التي تتطلب قوة عالية ومقاومة ممتازة للتآكل. يتم تقديم مجموعتين، غير مملوءة ومملوءة. توفر الإصدارات غير المملوءة أفضل الخصائص مع توفر الإصدارات المملوءة كخيارات أقل تكلفة. تكون قوة الشد لكلا النوعين أعلى في الغالب بنسبة تزيد عن 25٪ من مركبات SEBS المماثلة غير المملوءة بينما يكون تآكل DIN لجميع الدرجات باستثناء أنعمها أفضل بمرتين إلى ثلاث مرات. يتم الحفاظ على مجموعة الضغط الجيدة المميزة والتقادم الحراري وخصائص درجات الحرارة المنخفضة بينما يمكن تحقيق مستويات عالية من الثبات للأشعة فوق البنفسجية مع الاختيار الصحيح للخلطة الرئيسية المناسبة. للحصول على التفاصيل، يرجى الرجوع إلى كتيب المعلومات العامة EvopreneTM الخاص بنا.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاوم للحمض	-	-
	مقاوم للكحول	-	-
	مقاوم للقلويات	-	-
	بوليمر مشترك متشابك	-	-
	مقبول لملامسة الأغذية	-	-
	مقاومة جيدة للتآكل	-	-
	مقاومة جيدة للتقادم الحراري	-	-
	قابلية معالجة جيدة	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	قوة عالية مادة قابلة لإعادة التدوير	- -	
تصنيفات الوكالة	ملامسة الأغذية في الاتحاد الأوروبي، تصنيف غير محدد FDA ملامسة الأغذية، تصنيف غير محدد	- -	- -
الامتثال لـ RoHS	اتصل بالشركة المصنعة	-	-
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	البثق المشترك قولبة بالحقن	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.940 g/cm³	-	ISO 2782
صلابة شور	40	-	ISO 868

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التآكل	240 mm³	-	DIN 53516
إجهاد الشد		-	ISO 37
	1.30 MPa	188.55 psi	-
	1.70 MPa	246.56 psi	-
	2.10 MPa	304.58 psi	-
	6.00 MPa	870.23 psi	ISO 37
استطالة الشد	660 %	-	ISO 37
قوة التمزق	24 kN/m	-	ISO 34-1
مجموعة الضغط			ISO 815 -

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
		-	-
	% 20	-	-
	% 33	-	
	% 46	-	

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تدفق M-S	MPa 0.883	psi 128.07	Internal Method

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحد الأقصى المقترح لإعادة الطحن	% 20	-	-
درجة الحرارة الخلفية	C° 160-190	F° 374.0 - 320.0	-
درجة الحرارة الوسطى	C° 160-190	F° 374.0 - 320.0	-
درجة الحرارة الأمامية	C° 160-190	F° 374.0 - 320.0	-
درجة حرارة الفوهة	C° 160-190	F° 374.0 - 320.0	-
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	C° 250	F° 482.0	-
درجة حرارة القالب	C° 40.0-60.0	F° 140.0 - 104.0	-
معدل الحقن	معتدل	-	-
عمق التنفيس	0.020-0.050 mm	0.001969 - 0.0007874 in	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.