Evoprene™ 027

المصنع	AlphaGary	**الفئة**	SBS
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

تعتمد سلسلة Evoprene™ Standard في الغالب على بوليمر SBS (ستايرين-بوتادين-ستايرين) بدلاً من نوع SEBS المهدرج. هذه البوليمرات أقل تكلفة، لذا تتوفر هذه الدرجات بشكل عام بتكلفة أقل مقارنة بدرجات Evoprene™ G أو SBS. GC هو شكل البوليمر المتشابك من مطاط SBR وتعكس الخصائص بشكل عام خصائص نظيره القابل للفلكنة. المركبات المنتجة من البوليمر المتشابك SBS مناسبة لمجموعة واسعة من التطبيقات بما في ذلك الأبواب والنوافذ والأختام والأشرطة الاحتكاكية والأرضيات والمصدات والحلقات المطاطية ووسادات علاقات المعاطف ومكونات الألعاب وما إلى ذلك. تظل المركبات مرنة في درجات حرارة منخفضة جدًا (-60 درجة مئوية، -75 درجة فهرنهايت) ويمكن استخدامها حتى +55 - 60 درجة مئوية (130 - 140 درجة فهرنهايت). تتوفر مجموعة واسعة من الصلابة من منتصف 20s Shore A إلى حوالي 60 Shore D. يتم تركيب العديد من المركبات لمقاومة جيدة للأوزون، ولكن في حين أن الدرجات المصطبغة باللون الأسود يمكن استخدامها للتطبيقات الخارجية، فإن الدرجات غير السوداء سوف تتصلب وتتغير لونها بسرعة في الخارج.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	بوليمر مشترك متشابك	-	-
	قابلية تلوين جيدة	-	-
	قابلية معالجة جيدة	-	-
	تشطيب سطح جيد	-	-
	شفافية عالية	-	-
	مقاوم للأوزون	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	مادة قابلة لإعادة التدوير مرن	- -	
الاستخدامات	جوانات أختام ألعاب	- - -	- - -
الامتثال لـ RoHS	اتصل بالشركة المصنعة	-	-
المظهر	غير شفاف	-	-
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	بثق قولبة بالحقن	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.990 g/cm³	-	ISO 2782
انكماش القالب	0.50-1.2 %	-	-
صلابة شور	28	-	ISO 868

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	0.700 MPa 4.40 MPa	101.53 psi 638.17 psi	ISO 37 ISO 37
استطالة الشد	860 %	-	ISO 37
قوة التمزق	18 kN/m	-	ISO 34-1
مجموعة الضغط	14 %	-	ISO 815

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تدفق M-S	MPa 1.67	psi 242.21	Internal Method
مقاومة الأوزون	شق	-	Internal Method

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحد الأقصى المقترح لإعادة الطحن	20 %	-	-
درجة الحرارة الخلفية	160-180 °C	320.0 - 356.0 °F	-
درجة الحرارة الوسطى	160-180 °C	320.0 - 356.0 °F	-
درجة الحرارة الأمامية	160-180 °C	320.0 - 356.0 °F	-
درجة حرارة الفوهة	150-170 °C	302.0 - 338.0 °F	-
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	220 °C	428.0 °F	-
درجة حرارة القالب	15.0-30.0 °C	59.0 - 86.0 °F	-
معدل الحقن	سريع	-	-
عمق التنفيس	0.020-0.050 mm	0.0007874 - 0.001969 in	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.