Evoprene™ COGEE 628

المصنع	AlphaGary	**الفئة**	SEBS
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

تم تطوير مجموعة Evoprene COGEE خصيصًا لتوفير المواد التي سيتم تشكيلها أو بثقها بشكل مشترك إلى اللدائن الحرارية الهندسية (ETPs). يتيح ذلك، على سبيل المثال، إعطاء مقابض البولي أميد (النايلون) أو أغلفة ABS ملمسًا ناعمًا، بينما يمكن أن تحتوي عدسات البولي كربونات على حشيات مصبوبة لتوفير منتج مانع لتسرب الماء. درجات Evoprene COGEE هي مركبات معدلة تعتمد على Kraton G. تظهر مركبات Evoprene COGEE العديد من الخصائص التي تظهرها نطاقات Evoprene G و Evoprene Super G. ومع ذلك، يجب معالجتها بشكل مختلف تمامًا للحصول على أفضل قوى ربط وخصائص أداء.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة جيدة للعوامل الجوية مقاوم للأوزون	- -	- -
الاستخدامات	تطبيقات اللمسة الناعمة	-	-
طريقة المعالجة	البثق المشترك بثق قولبة بالحقن	- - -	- - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.920 g/cm³	-	ISO 2781
صلابة شور	70	-	ISO 868

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مقاومة التآكل	401 mm³	-	DIN 53516
إجهاد الشد		-	ISO 37
	1.70 MPa	246.56 psi	-
	3.40 MPa	493.13 psi	-
	4.30 MPa	623.66 psi	ISO 37
استطالة الشد	520 %	-	ISO 37
قوة التمزق	20 kN/m	-	ISO 34-1
مجموعة الضغط		-	ISO 815
	37 %	-	-
	91 %	-	-
	97 %	-	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الخدمة	-30 to 60 °C	-22.0 - 140.0 F°	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الترابط	0.700 MPa	101.53 psi	Internal Method
تدفق M-S	1.96 MPa	284.27 psi	Internal Method

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مقاومة الأوزون	لا توجد تشققات	-	ISO 1431-1
تصنيف UV	لا توجد تشققات أو تشققات دقيقة مرئية	-	-

التقادم

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التغير في قوة الشد في الهواء	-18 %	-	ISO 1817
التغير في انفعال الشد عند الكسر في الهواء	8.0 %	-	ISO 1817
التغير في صلابة شور في الهواء	-5.0	-	ISO 1817

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة التجفيف	80.0 °C	176.0 °F	-
وقت التجفيف	4.0-6.0 hr	-	-
الحد الأقصى المقترح لإعادة الطحن	20 %	-	-
درجة الحرارة الخلفية	250-270 °C	482.0 - 518.0 °F	-
درجة الحرارة الوسطى	250-270 °C	482.0 - 518.0 °F	-
درجة الحرارة الأمامية	250-270 °C	482.0 - 518.0 °F	-
درجة حرارة الفوهة	250-270 °C	482.0 - 518.0 °F	-
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	280 °C	536.0 °F	-

معلومات المعالجة			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
درجة حرارة القالب	30.0-60.0 °C	86.0 - 140.0 °F	-
معدل الحقن	سريع	-	-
عمق التنفيس	0.020-0.050 mm	0.0007874 - 0.001969 in	-

Shanghai Susheng Import & شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة Export Co., Ltd.

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.