

## AlphaSeal™ 240-6CY BLUE 7002

TPE	الفئة	AlphaGary	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألثة

## وصف المنتج

ALPHASEAL™ 240-6CY هي مادة مرنة مصنوعة للبتق والقولبة من المواد المعتمدة من FDA لتطبيقات ملامسة الأطعمة. تم تركيبه لطعم ورائحة منخفضة ويظهر استعادة مرنة جيدة ومقاومة للتآكل وسلوك درجة حرارة منخفضة. هذه المادة مصنوعة وفقًا لمواصفات صارمة ودقيقة. التطبيقات غير الملامسة للأطعمة ممكنة أيضًا لـ 6CY-240.

## المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	استعادة مرونة ممتازة	الميزات
-	-	مقبول لملامسة الأغذية	
-	-	مقاومة جيدة للتآكل	
-	-	نقل رائحة منخفض	
-	-	طعم منخفض إلى معدوم	
-	-	تطبيقات غذائية غير محددة	الاستخدامات
-	-	FDA ملامسة الأغذية، تصنيف غير محدد	تصنيفات الوكالة
-	-	اتصل بالشركة المصنعة	الامتثال لـ RoHS
-	-	أزرق	المظهر
-	-	Pellets	الأشكال

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	بثق	طريقة المعالجة
-	-	قابلة بالحقن	

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D792	-	/g 0.908-0.948 cm <sup>3</sup>	الوزن النوعي
ASTM D1238	-	g/10 min 8.5	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)
ASTM D2240	-	92-98	صلابة الديورومتر
-	-	90-96	

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D638	psi 1015.27	MPa 7.00	معامل الشد
ASTM D638	psi 1696.94	MPa 11.7	قوة الشد
ASTM D638	-	% 550	استطالة الشد
ASTM D1004	-	kN/m 76.2	قوة التمزق

معلومات المعالجة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	F° 379.4 - 350.6	C° 177-193	درجة حرارة المعالجة (المصهور)
-	F° 379.4 - 350.6	C° 177-193	درجة حرارة المصهور

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd**  
**شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**العنوان / Address:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**المسؤول / Contact:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**البريد / Email:** sales@su-jiao.com

**الموقع / Website:** www.polymersdata.com

**الجوال / Mobile:** 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.