

AlphaSeal™ 255 H

TPE	الفئة	AlphaGary	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

ALPHASEAL 255 H هي مادة مرنة مصنوعة من مواد معتمدة من FDA للبثق والقولبة لتطبيقات ملامسة الأطعمة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	مقبول لملامسة الأغذية	الميزات
-	-	تطبيقات غذائية غير محددة	الاستخدامات
-	-	FDA ملامسة الأغذية، تصنيف غير محدد	تصنيفات الوكالة
-	-	اتصل بالشركة المصنعة	الامتثال لـ RoHS
-	-	Pellets	الأشكال
-	-	بثق قولبة بالحقن	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D792	-	g/cm ³ 0.988-1.03	الوزن النوعي
ASTM D1238	-	g/10 min 40-50	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)
ASTM D2240	-	-	صلابة الديورومتر
-	-	67-77	
-	-	58-68	

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D638	psi 449.62	MPa 3.10	قوة الشد
ASTM D638	-	% 290	استطالة الشد

معلومات المعالجة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	F° 354.2	C° 179	درجة الحرارة الخلفية
-	F° 399.2	C° 204	درجة الحرارة الوسطى
-	F° 420.8	C° 216	درجة الحرارة الأمامية
-	F° 420.8	C° 216	درجة حرارة الفوهة
-	F° 354.2	C° 179	درجة حرارة المنطقة 1 للأسطوانة
-	F° 399.2	C° 204	درجة حرارة المنطقة 2 للأسطوانة
-	F° 420.8	C° 216	درجة حرارة المنطقة 3 للأسطوانة
-	F° 420.8	C° 216	درجة حرارة المحول

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.