Garaflex™ E 4771-A8 NAT OR-1 LCF

المصنع	AlphaGary	**الفئة**	TPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

GARAFLEX E 4771-A8 OR-1 LCF عبارة عن مركب تغليف مرن ومثبط للهب وخالي من الرصاص ومصنف عند 105 درجة مئوية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مثبط للهب مرونة جيدة محتوى رصاص منخفض (إلى معدوم)	- - -	- - -
الاستخدامات	تغليف مرن	-	-
الامتثال لـ RoHS	اتصل بالشركة المصنعة	-	-
المظهر	لون طبيعي	-	-
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	بثق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.40-1.44 g/cm³	-	ASTM D792
صلابة الديورومتر		-	ASTM D2240
	75-81	-	-
	65-71	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد		-	ASTM D412
	13.1 MPa	1900.0 psi	-
	12.4 MPa	1798.47 psi	-
استطالة الشد		-	ASTM D412
	340 %	-	-
	320 %	-	-

التقادم

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التغير في قوة الشد في الهواء	-8.0 %	-	UL Unspecified
التغير في الاستطالة القصوى في الهواء	-18 %	-	UL Unspecified
التغير في قوة الشد	-5.0 %	-	UL Unspecified
التغير في الاستطالة القصوى	-15 %	-	UL Unspecified

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الهشاشة	-24.0 C°	-11.2 F°	ASTM D746

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مؤشر الأكسجين	34 %	-	ASTM D2863

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المنطقة 1 للأسطوانة	149 C°	300.2 F°	-
درجة حرارة المنطقة 2 للأسطوانة	154 C°	309.2 F°	-
درجة حرارة المنطقة 3 للأسطوانة	160 C°	320.0 F°	-
درجة حرارة المنطقة 4 للأسطوانة	166 C°	330.8 F°	-
درجة حرارة المنطقة 5 للأسطوانة	171 C°	339.8 F°	-
درجة حرارة المحول	171 C°	339.8 F°	-
درجة حرارة المصهور	163-171 C°	325.4 - 339.8 F°	-
درجة حرارة القالب (Die)	171 C°	339.8 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.