Garaflex™ E 89-086-C3 NAT NF LCF-R

المصنع	AlphaGary	**الفئة**	TPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

GARAFLEX E 89-086-C3 NF LCF-R عبارة عن مركب غلاف سلك مرن وخالي من الرصاص ومصنف عند 105 درجة مئوية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مثبط للهب محتوى رصاص منخفض (إلى معدوم)	- -	- -
الاستخدامات	تغليف سلك مرن	-	-
الامتثال لـ RoHS	اتصل بالشركة المصنعة	-	-
المظهر	لون طبيعي	-	-
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	بثق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.20-1.24 g/cm³	-	ASTM D792
صلابة الديورومتر		-	ASTM D2240
	78-84	-	-
	68-74	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد		-	ASTM D412
	16.5 MPa	2393.13 psi	-
	15.2 MPa	2204.58 psi	-
استطالة الشد		-	ASTM D412
	340 %	-	-
	320 %	-	-

التقادم

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التغير في قوة الشد في الهواء	0.0 %	-	UL Unspecified
التغير في الاستطالة القصوى في الهواء	-15 %	-	UL Unspecified
التغير في قوة الشد	0.0 %	-	UL Unspecified
التغير في الاستطالة القصوى	-10 %	-	UL Unspecified

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الهشاشة	-49.0 C°	-56.2 F°	ASTM D746

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التشوه	58 %	-	-

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المنطقة 1 للأسطوانة	143 °C	289.4 °F	-
درجة حرارة المنطقة 2 للأسطوانة	160 °C	320.0 °F	-
درجة حرارة المنطقة 3 للأسطوانة	166 °C	330.8 °F	-
درجة حرارة المنطقة 4 للأسطوانة	171 °C	339.8 °F	-
درجة حرارة المنطقة 5 للأسطوانة	177 °C	350.6 °F	-
درجة حرارة المحول	177 °C	350.6 °F	-
درجة حرارة المصهور	174-179 °C	345.2 - 354.2 °F	-
درجة حرارة القالب (Die)	177 °C	350.6 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.