Garaflex™ G 7766-A4 NATURAL

المصنع	AlphaGary	**الفئة**	TPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

GARAFLEX G 7766-A4 عبارة عن مادة لدنة حرارية مخصصة لتطبيقات الأسلاك والكابلات.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	تطبيقات الأسلاك والكابلات	-	-
الامتثال لـ RoHS	اتصل بالشركة المصنعة	-	-
المظهر	لون طبيعي	-	-
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	بثق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.868-0.908 g/cm³	-	ASTM D792
صلابة الديورومتر			

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
		-	ASTM D2240
	77	-	-
	70	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	22.8 MPa	3306.87 psi	ASTM D412
استطالة الشد	450 %	-	ASTM D412
قوة التمزق	61.3 kN/m	-	ASTM D624

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المنطقة 1 للأسطوانة	171 C°	339.8 F°	-
درجة حرارة المنطقة 2 للأسطوانة	188 C°	370.4 F°	-
درجة حرارة المنطقة 3 للأسطوانة	193 C°	379.4 F°	-
درجة حرارة المنطقة 4 للأسطوانة	199 C°	390.2 F°	-
درجة حرارة المنطقة 5 للأسطوانة	204 C°	399.2 F°	-
درجة حرارة المحول	204 C°	399.2 F°	-
درجة حرارة المصهور	199-210 C°	390.2 - 410.0 F°	-
درجة حرارة القالب (Die)	204 C°	399.2 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.